

朗硕热转印碳带产品规格

朗硕热转印碳带

878

碳带基带特性

基材	聚酯薄膜
材质	混合碳带
基膜厚度（ μm ）	4.5 $\pm$ 0.1

墨层特性

墨层颜色	黑色
------	----

打印图像特性

图像浓度	1.5以上
图像打印效果	1mm文字、0.1mm线和1dot点可读

图像持久性

耐刮性	无损伤	（用钢笔尖以角度40°刮打印样品100次）
耐化学溶剂性	乙醇	无损伤（用棉布以100gf/cm ² 的力擦打印样品1000次）

○ 其他

保存性

◇由受容纸不同，打印图像特性和保存性也偶有不同，须确认后使用。

保存条件：

室内保存，避免高温（如在热源旁）、高湿和阳光直射。

使用环境：5~35℃，30~85%RH

保质期：

成品卷：分切后1年内

大 卷：涂布后1年内

参考数据

总厚度（ μm ）	7
热转印层熔点（℃）	90
推荐打印速度（ips）	3~4(200~400DPI)，2~3(600DPI)

注明：以上检测为朗硕标准测试法。